

Homeseal LDS 0.02 UV FixPlus

www.knaufinsulation.rs

Paropropusna-vodonepropusna folija

sa UV zaštitom



Opis proizvoda

Homeseal LDS 0.02 UV FixPlus se sastoji iz dva sloja presovanog, polipropilenskog, netkanog tekstila i mikroporoznog sloja između, sa integrisanom lepljivom trakom.

Poseban dizajn Homeseal LDS 0.02 UV FixPlus folije obezbeđuje izuzetno visoku paropropusnost i odličnu zaštitu od prodora kišnice i vetra.



HOMESEAL[®]
SYSTEM

Paropropusne- vodonepropusne membrane

- 1 HOMESEAL LDS 0.02
- 2 HOMESEAL LDS 0.04 FIXPLUS
- 2 HOMESEAL LDS 0.02 UV FIXPLUS

Folije za kontrolu vlage

- HOMESEAL LDS 5
- HOMESEAL LDS 35
- 3 HOMESEAL LDS 35 FIXPLUS
- HOMESEAL LDS 200 ALUPLUS

Zaptivne trake

- 4 HOMESEAL LDS SOLIFIT-1
- 5 HOMESEAL LDS SOLIFIT-2

Izolacija

- 6 KNAUF INSULATION MINERALNA VUNA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Standard	EN 13859
Površinska težina (EN 1849-2)	210 g/m ² (± 20)
Reakcija na požar (EN 13501-1)	B
Vodootpornost nakon veštačkog starenja (EN 13859-1)	W1
Paropropusnost, Sd vrednost (EN ISO 12572)	0.04 m (± 0.02)
Zatezna čvrstoća pre veštačkog starenja (EN 12311-2)	300(L) / 200(T) N/50 mm
Zatezna čvrstoća nakon veštačkog starenja (EN 12311-2)	290(L) / 190(T) N/50 mm
Otpornost na cepanje (EN 12310-2)	120(L) / 120(T) N
Fleksibilnost pri niskoj temperaturi (EN 1109)	-40°C
UV-otpornost	UV otporna
Temperaturna otpornost	-40°C do +100°C
Debljina	0.38 mm (± 0.02)
Širina rolne	1.5 m
Dužina rolne	50 m
m ² u rolni	75 m ²

L - po dužini, T - po širini

Homeseal LDS 0.02 UV FixPlus

www.knaufinsulation.rs

DODATNE INFORMACIJE

Primena

Primenjuje se u sistemu ventilisane fasade čija završna obloga je sa otvorenim spojevima, maksimalne širine/visine 3cm. Postavlja se preko termoizolacije (sa hladnije strane termoizolacije), odozdo na gore, sa preklapom min. 10cm.

Uputstvo za upotrebu

Obratiti pažnju na odgovarajuće smernice za ugradnju i informacije u okviru ikonica.

Otpornost materijala na starenje

Pravilna ugradnja, uz korišćenje adekvatnih materijala, garantuje dugovečnost celokupnog sistema.

Pakovanje i skladištenje

Na paletu staje 30 rolni i svaka rolna je zapakovana u polietilensku foliju. Rolne se skladište vodoravno, na čistoj, ravnoj podlozi, bez izlaganja UV zračenju.

Uputstva za ugradnju



Spojeve dveju folija zaptiti 100% univerzalnom lepljivom trakom, Homeseal LDS SOLIFIT-1



Zaptiti sve spojeve folije i drugih konstruktivnih elemenata primenom univerzalne lepljive trake, Homeseal LDS SOLIFIT-1 i dvostruko-lepljive trake, Homeseal LDS SOLIFIT-2



Sve prodore kroz foliju zaptiti 100% univerzalnom lepljivom trakom, Homeseal LDS SOLIFIT-1

Knauf Insulation d.o.o. Beograd

Batajnički drum 16b,
11080 Zemun - Beograd

office.belgrade@knaufinsulation.com Tel.: +381 (11) 3310 800 Fax.: +381 (11) 3310 801

Sva prava zadržana, uključujući i fotomehaničku reprodukciju i skladištenje na elektronskim medijima. Puno pažnje je uloženo prilikom sastavljanja ovog dokumenta, pri sakupljanju informacija, tekstova i ilustracija. Međutim, mogućnost greške nije u potpunosti isključena. Mala margina greške ipak postoji. Izdavač i urednici ne mogu preuzeti pravnu niti bilo kakvu drugu odgovornost za netačne informacije i moguće posledice istih. Izdavač i urednici su unapred zahvalni na predlozima, sugestijama i ukazivanju na eventualne greške.

Ref: DS_HSLDS0.02UV_FixPlus_SRP_0118

challenge.
create.
care.