

# Knauf Insulation NaturBoard TPT

Tehnični list / Oktober 2021



## UPORABA



## OPIS PRODUKTA

Knauf Insulation NaturBoard TPT so talne izolacijske plošče iz kamene volne namenjene za topotno in zvočno zaščito v plavajočih cementnih estrih stanovanjskih in poslovnih objektov, javnih stavb, kjer koristna obremenitev tlaka ne presega 10 kPa. Zaradi visoke dinamične togosti in nizke stopnje stisljivosti se uporablajo tudi v suhomontažnih plavajočih estrih do koristne obremenitve tlaka 1,5 kPa. Na voljo so v debelinah 20, 30 in 40 mm.

Oznaka po SIST EN 13162:

MW-EN 13162-T7-WL(P)-AF60-SDi-CP2

## LASTNOSTI

### Toplotna izolativnost

Toplotna prevodnost  $\lambda$ : **0.036 W/mK**

### Odziv na ogenj

Razred gorljivosti: **A1**

### Mehanska odpornost

Stopnja stisljivosti CP: **CP2 ≤ 2 mm**

### Zvočne lastnosti

Dinamična togost SD: **35 - 40\* MN/m<sup>3</sup>**

\* odvisno od debeline plošč

## PREDNOSTI

- ✓ Odlična zvočna zaščita proti udarnemu zvoku
- ✓ Odlična topotna izolativnost
- ✓ Visoka požarna zaščita
- ✓ Dobre mehanske lastnosti
- ✓ Enostavna in hitra vgradnja
- ✓ Kemijska neutralnost in odpornost na mikroorganizme

## DIMENZIJE, TOPLOTNE IN ZVOČNE LASTNOSTI

Debelina (mm)	Toplotna prevodnost $\lambda$ (W/mK)	Toplotna upornost R (m <sup>2</sup> K/W)	Dinamična togost SD (MN/m <sup>3</sup> )	Ovrednoteno izboljšanje udarnega zvoka $\Delta L_{w,R}$ (dB)	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Paketov na paleto	Površina na paket (m <sup>2</sup> )
20	0.036	0.55	< 40	27	1200	500	12	7.20
30	0.036	0.80	< 40	28	1200	500	9	5.40
40	0.036	1.10	< 35	29	1200	500	6	3.60

## CERTIFIKATI



challenge.  
create.  
care.

# Knauf Insulation NaturBoard TPT

Tehnični list / Oktober 2021

## TABELA TEHNIČNIH LASTNOSTI

Lastnost	Simbol	Opis/ Podatki	Enota	Standard
Toplotna prevodnost	$\lambda$	0,036	W/mK	SIST EN 12667
Odziv na ogenj	-	razred A1	-	SIST EN 13501-1
Tališče	-	> 1000	°C	DIN 4102/ T17
Faktor upora difuziji vodne pare	$\mu$	1	-	SIST EN 12086
Specifična toplota	$c_p$	1030	J/kgK	SIST EN 10456
Stopnja stisljivosti	dL-dB	$\leq 2$	mm	SIST EN 12341
Upornost zračnemu toku	AF	$\geq 60$	kPa s/m <sup>2</sup>	SIST EN 29053
Vodovpojnost-absorpcija vode(dolgoročna)	WL(P)	$\leq 3$	kg/m <sup>2</sup>	SIST EN 12087
Debelinska toleranca	-	T7	-	SIST EN 823
Designacijska oznaka produkta	-	MW-EN 13162-T7-WL(P)-AF60-SDi-CP2	-	SIST EN 13162

## DODATNE INFORMACIJE

### Uporaba proizvoda

Izolacijske plošče iz kamene volne NaturBoard TPT se uporabljajo za topotno, požarno in zvočno zaščito v talnih konstrukcijah. Vgrajejo se za izboljšanje udarnega zvoka v plavajočih mokrih cementnih estrih, kjer koristna obremenitev tlaka ne presega 10 kPa, vgrajejo se lahko največ v dveh slojih do skupne debeline izolacijskih plošč 80 mm. Zaradi visoke gostote in nizke stopnje stisljivosti so plošče TPT idealna izbira za zvočno izolacijo v plavajočih suhomontažnih estrih, kjer se vedno polagajo samo v enem sloju do maksimalne debeline 40 mm in koristne obremenitev tlaka 1,5 kPa. Pri vgradnji upoštevati tehnična navodila proizvajalca izolacijskih plošč in priporočila stroke.



### Trajnost in okoljska sprejemljivost

Izolacijski proizvodi iz mineralne kamene volne Knauf Insulation so naravnega izvora saj so osnovne surovine za izdelavo izolacije magmatske in sedimentne kamenine. Izdelki iz mineralne volne so trajno dimenzijsko obstojni in so kot taki odporni na staranje. Ne navzemajo se zračne vlage, preprečujejo razvoj plesni ter so odporni na žuželke in mikroorganizme. Proizvod NaturBoard TPT je proizveden po posebnem postopku (ECOSE Technology), z vezivom na bio osnovi in ne vsebuje fenol formaldehidnih veziv. Vsi izdelki iz kamene volne so okoljsko visoko sprejemljivi saj vsebujejo velik delež recikliranih snovi ter ob uporabi privarčujejo neprimerno več energije, kot je potrebujemo za njihovo izdelavo. Izdelki iz kamene volne proizvedeni po Ecoste tehnologiji prispevajo k boljši kvaliteti notranjega zraka, kar potrjuje tudi pridobljeni znak kakovosti Indoor Air Comfort.

### Ravnanje s proizvodom in skladiščenje

Upoštevajte ustrezna tehnična in procesna navodila, standarde in ustaljene tehnične predpise.

### Izjava o lastnostih (DoP)

DOP šifra: R4305KPCPR



Knauf Insulation izdelki iz mineralne volne, izdelani z ECOSE Technology®, nimajo dodanega formaldehidnega veziva, tehnologija je do 70% manj energetsko intenzivna od tradicionalnih veziv in je proizvedena iz hitro obnovljivih bioloških materialov namesto naftnih kemikalij. Tehnologija je bila razvita za izdelke iz steklene in kamene mineralne volne Knauf Insulation, s čimer so izboljšani okoljski pristopi, ne da bi to vplivalo na topotne, zvočne in požarne lastnosti izolacijskih proizvodov. Izolacijski izdelki, izdelani z ECOSE Technology®, ne vsebujejo barv ali umetnih barvil.

### Knauf Insulation d.o.o.

Trata 32, 4220 Škofja Loka,

SLOVENIJA

Prodajna podpora kupcem: +386 4 51 14 104 Tehnična podpora kupcem: +386 4 51 14 105 Spletna stran: [www.knaufinsulation.si](http://www.knaufinsulation.si)

Vse pravice pridržane, tudi pravice fotomehanske reprodukcije in shranjevanja na elektronskih medijih. Prepovedana je vsaka komercialna uporaba procesov in delovnih postopkov, predstavljenih v tem dokumentu. Čeprav so bile informacije, besedila in ilustracije zbrane z največjo skrbnostjo, možnosti napak ni mogoče povsem izključiti. Izdajatelj in uredniki ne morejo prevzeti zakonske odgovornosti ali jamčiti za morebitne nepravilne informacije in s tem povezane posledice. Izdajatelj in uredniki se zahvaljujejo za vse morebitne predloge izboljšav in opozorila na morebitne napake v besedilu.