

Pereți exteriori

EXPERT CFB 036



Descriere

Materialul izolant, EXPERT CFB 036, este fabricat din fibre minerale bazaltice, lipite cu rășină sintetică. Este hidrofobizat pe întreaga secțiune.

Clasificare la foc

Material incombustibil, clasa de reacție la foc A1 conform EN 13501-1.

Dimensiuni și împachetare

EXPERT CFB 036

Grosime	Lățime	Lungime	Suprafață	Bucăți
[mm]	[mm]	[mm]	[m ² /pachet]	[buc/pachet]
60	600	1000	3,0	5
80	600	1000	2,4	4
100	600	1000	1,8	3
120	600	1000	1,8	3
150	600	1000	1,2	2



Conductivitate termică


$\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$

Avantaje

- proprietăți excelente de izolare termică
- reduce grosimea de izolare necesară
- simplu de manipulat
- sarcină redusă pe structură, datorită greutateii proprii a materialului izolant
- sporește siguranța pasivă la foc a clădirilor
- o absorbție mai bună a sunetului incident
- permeabilitate ridicată la vapori a materialului



Pereți exteriori



EXPERT CFB 036

Caracteristici tehnice	Simbol	Valoare	Standard
Clasa de reacție la foc	-	A1	EN 13501-1
Clasa de toleranță pentru grosime	-	T5	EN 823
Absorbția de apă de scurtă durată	W_p	max.1,0 kg/m ²	EN 1609
Absorbția de apă de lungă durată	Wl_p	max.3,0 kg/m ²	EN 12087
Conductivitatea termică declarată	λ_D	0,036 W/(m·K)	EN 12667 EN 12939
Rezistență la compresiune	σ_m	>30 kPa	EN 826
Rezistență la tracțiune perpendiculară pe fețe	σ_{mt}	>10 kPa	EN 1607

Utilizare

Produsul EXPERT CFB 036 este folosit pentru izolarea termică, fonică și protecția la foc a pereților exteriori. Se recomandă utilizarea în sistemele de contact, de izolare termică (ETICS), cu tencuirea suprafeței, unde placa de vată minerală bazaltică este fixată pe perețele portant, prin ancore și adeziv. Pentru ancorare, se recomandă utilizarea ancorelor mecanice de fixat prin înșurubare sau batere, ce îndeplinesc cerințele ETA relevante. Numărul de ancore trebuie stabilit conform unui calcul static pentru fiecare zonă specifică a peretelui exterior. Recomandăm ca aplicarea produsului EXPERT CFB 036 să fie realizată conform agrementului tehnic pentru întreg sistemul ETICS.

Ambalare

Plăcile sunt stivuite sub formă de balot și împachetate în folie PE. Ambalajul de protecție este marcat cu logo-ul producătorului și o etichetă a produsului ce indică proprietățile tehnice ale produsului și metoda recomandată de aplicare.

Fabrica Knauf Insulation din Surdulica deține certificarea sistemului de management al calității, conform standardului EN ISO 9001. Pe durata fabricării acestui produs, nu se încalcă limitele de emisie, care sunt controlate strict de departamentul HSE (Sănătate, siguranță și mediu) al societății Knauf Insulation.

