

THERMO-TEK LM AIR ALU



Mayo 2022

RANGO DE APLICACIÓN











DESCRIPCIÓN

Thermo-teK LM Air ALU es un fieltro lamela de lana mineral recubierto por una lamina de aluminio reforzada con fibra de vidrio resistente al desgarro. La orientación vertical de las fibras de lana mineral garantiza una buena resistencia a la compresión, manteniendo la flexibilidad.

PRESTACIONES

Temperatura máxima de servicio	250 °C (EN 14706)
Temperatura máxima revestimiento de aluminio	≤ 80 °C
Reacción al fuego	A2-s1, d0 (EN 13501-1)
Densidad	aprox. 28 kg/m³ (EN 1602)
Declaración de Prestaciones*	http://dopki.com/T4388AP

 $^{^{\}star}$ Para obtener información más detallada acerca de la DoP, puede consultar la etiqueta del producto

Denominación	Signo	Descripción / datos						Unidad	Norma		
Conductividad térmica según temperatura	в	0	10	40	50	100	150	200	250	°C	T) 140 0 0 T
	λ	0,034	0,036	0,042	0,043	0,054	0,067	0,082	0,100	W/(mK)	EN 12667
Espesor de la capa de aire equivalente a la difusión de vapor de agua	S _d	≥ 200							m	EN 12086	
Sin aceite de silicona	-	Sin emisiones por sustancias químicas que eviten la adherencia de pintura							-	-	
Código de designación		MW-EN14303-T5-ST(+)250-MV2							-	EN 14303	

Las propiedades técnicas declaradas de los materiales se obtienen durante el proceso de producción y se garantizan mediante el control de producción en fábrica de acuerdo con las normas Europeas en el momento de la fabricación. Siguiendo las instrucciones de la guía de almacenamiento y manipulación mantendrán las prestaciones de los productos dentro de las tolerancias declaradas.

CERTIFICADOS















THERMO-TEK LM AIR ALU



Mayo 2022

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aplicación

El producto está recomendado para el aislamiento térmico, acústico y prevenir condensaciones para las aplicaciones definidas dentro del aislamiento técnico. Conductos rectangulares y circulares para ventilación y aire acondicionado, Tuberías.

Es necesario respetar la normativa vigente. El correcto uso del producto es responsabilidad del prescriptor y del instalador.

Manipulación

Los productos Knauf Insulation son fáciles de manipular y de instalar. Se suministran protegidos mediante embalajes reciclables, guardando el equilibrio entre la protección durante su transporte, manipulación y la sostenibilidad. El embalaje no está diseñado para su almacenamiento a largo plazo o para su exposición a condiciones climáticas adversas. Encontrará información más detallada sobre los productos en cada paquete.

Almacenaie

Para una protección in situ a largo plazo, se recomienda almacenar el producto en espacios interiores o bajo cubierta y no almacenar en contacto directo con el suelo, durante un período máximo de 6 meses a partir de la fecha de entrega. Si el almacenamiento bajo cubierta no fuera posible, los productos se pueden almacenar en el exterior manteniendo el embalaje original y por un período máximo de un mes. No se recomienda almacenar al aire libre durante los meses particularmente húmedos o con grandes fluctuaciones de temperatura.

Dimensiones estándar*

Espesor	25 - 100 mm
Ancho	500 /600/1000/1200 mm
Longitud	2500 - 8000 mm

^{*} Disponibles otras medidas bajo demanda



Los productos de lana mineral Knauf Insulation con E-TechnologyTM incorporan un ligante sin formaldehídos, elaborado a partir de materiales de origen vegetal rapidamente renovables, en lugar de sustancias quimicas derivadas del petroleo. Esta tecnología ha sido desarrollada para los productos de lana mineral de Knauf Insulation, mejorando su sostenibilidad sin afectar sus propiedades termicas, acusticas o ignifugas. Los productos aislantes fabricados con E-TechnologyTM no contienen colorantes o tintes artificiales: su color es natural.

NORMAS ISO

Los productos de Knauf Insulation son fabricados conforme a cuatro de las Normas internacionales más importantes para la gestión de la sostenibilidad ISO 9001 (Gestión de calidad), ISO 14001 (Gestión Medioambiental), ISO 50001 (Gestión de energía) y ISO 45001 (Gestión de salud y seguridad), todas certificadas por Tüv Nord

Knauf Insulation d.o.o

Varaždinska 140 42220 Novi Marof Croacia

Todos los derechos reservados, incluidos los de la reproducción fotomecánica y el almacenamiento en medios electrónicos. Queda prohibido el uso comercial de los procesos y actividades presentados en este documento. La recopilación de la información, los textos y las ilustraciones que figuran en este documento se ha llevado a cabo con extremo cuidado. No obstante, no es posible descartar por completo los errores. La editorial y los editores no pueden asumir ninguna responsabilidad jurídica ni civil por la información incorrecta y sus consecuencias. La editorial y los editores agradecerán cualquier sugerencia de mejora y cualquier notificación de errores detectados.

