www.knaufinsulation-ts.com

FIRE-TEK BD 917 NGR/GR1/GR2

Janvier 2024

GAMME D'APPLICATION



DESCRIPTION

Le Fire-teK BD 917 est un panneau isolant résistant aux températures élevées. Panneau isolant en laine minérale, spécialement conçu pour la protection préventive contre l'incendie a été conçu pour le passage de murs/ plafonds. Qualité de surface au choix, brute ou rectifiée (voir remarque p. 2.). Conçu pour l'apposition d'une peinture de protection incendie ou d'un enduit, et une utilisation comme plaque de cloison.

PERFORMANCE

Réaction au feu	A1 (EN 13501-1)
Densité	ca. 165 kg/m³ (EN ISO 29470)
Déclaration de performance*	https://dopki.com/ O4309GP

*Pour plus d'informations sur les DdP, voir l'étiquette de livraison

Description	Signe	Description / données	Unité	Norme
Solubilité des ions chlorure dans l'eau (Qualité AS)	-	≤ 10	ppm	EN ISO 12624
Absorption de l'eau	W_P	≤ 1	kg/m²	EN ISO 12623
Résistance de diffusion de vapeur d'eau	μ	1	-	EN 14303
Fibres sans silicone	-	Produit sans huile de silicone	-	-
Point de fusion des fibres	ϑ	≥ 1000	°C	DIN 4102-17
Capacité thermique spécifique	C_P	1030	J/(kg·K)	EN ISO 10456
Code d'identification	-	TS-ST(+)700-WS1-CL10	-	EN 14303

Les propriétés déclarées des matériaux sont obtenues au cours du processus de production et sont garanties par le système de contrôle de la production interne à l'usine, en conformité avec les normes européennes au moment de sa fabrication.Ces caractéristiques techniques peuvent évoluer au fil du temps en cas de non-respect des règles de stockage et de manipulation.

CERTIFICATS

challenge.
create.
care.

FIRE-TEK BD 917 NGR/GR1/GR2

Janvier 2024

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Application

Panneau souple pour gaines rectangulaires
Le produit est utilisé pour la protection thermique, acoustique et coupe-feu dans dans le domaine de l'isolation technique.

Manipulation

Les produits Knauf Insulation sont faciles à manutentionner et à installer. Ils sont livrés dans des matériaux d'emballage qui assurent le compromis nécessaire entre la protection dans le transport et des options de recyclage protégeant l'environnement. L'emballage n'est pas destiné à un stockage long ni à une exposition à des intempéries extrêmes. Des informations détaillées sur les produits figurent sur chaque emballage.

Stockage

Pour un stockage plus long, nous recommandons de stocker les produits soit à l'intérieur, soit sous un auvent et au-dessus du sol. Si un stockage couvert n'est pas possible, les produits peuvent être stockés à l'air libre, mais au-dessus du sol et protégés par une protection plastique, pour une durée maximale de 6 mois à compter de la date de livraison. Le stockage extérieur est déconseillé pendant les mois humides et à gros écarts de température.

Remarque

Disponible en tant que : NGR = non rectifié (face brute), GR1 = rectifié d'un côté, GR2 = rectifié des deux côtés

Version du produit*

Épaisseur	30 - 100 mm
Largeur	600, 625 mm
Longeur	1000 mm

***D'autres sur demande.**

NORMES ISO
Les produits Knauf Insulation sont fabriqués conformément aux plus importants Systèmes Normatifs Internationaux pour le développement durable : ISO 9001 (Management de la Qualité), ISO 14001 (Management Environnemental), ISO 50001 (Management de l'Energie) et ISO 45001 (Management de la Santé et de la Sécurité), tous certifiés par Tüv Nord.

Knauf Insulation d.o.o.

Varaždinska 140
42220 Novi Marof
Croatie

Tous droits réservés, y compris les droits de reproduction photomécanique et de stockage sur des supports électroniques. La collecte et le traitement des informations, textes et illustrations contenus dans le présent document ont fait l'objet d'une extrême rigueur. Néanmoins, il n'est pas exclu qu'il contienne des erreurs. Le diffuseur et les éditeurs n'assument aucune responsabilité juridique ni aucune responsabilité quelle qu'elle soit quant à la présence d'informations erronées et les conséquences en résultant. Le diffuseur et les éditeurs sont reconnaissants pour toute suggestion d'amélioration et tout signalement concernant une erreur précise.

challenge.
create.
care.