


POWER-TEK WM 640/660/680 GSA



Dicembre 2023



with **ECOSE[®]**
TECHNOLOGY

DESCRIZIONE

Power-teK[®] WM 640/660/680 GSA è un materasso in lana minerale di roccia, incombustibile, **trapuntato su un lato con filo in acciaio inox su rete metallica in acciaio zincato e foglio di alluminio interposto tra la lana minerale e la rete (GSA)**. La temperatura massima di servizio va da 640 a 680 °C, secondo la densità.

Knauf Insulation Power-teK[®] WM 640/660/680 GSA è prodotto con **ECOSE[®] Technology**, legante brevettato, composto esclusivamente da materie prime rinnovabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura massima di servizio:	640 - 680 °C a seconda della densità (EN ISO 18097)
Temperatura massima di servizio rivestimento	≤ 80 °C
Reazione al fuoco	A1 (EN 13501-1)
Densità	ca. 80 to 120 kg/m ³ (EN ISO 29470)
Dichiarazione di prestazione*	http://dopki.com/T4305EPCPR per WM 640 http://dopki.com/T4305FPCPR per WM 660 http://dopki.com/T4305GPCPR per WM 680

*per maggiori dettagli sulla DoP, verificare l'etichetta prodotto

APPLICAZIONI

- Tubazioni
- Curve ed altri accessori
- Caldaie e forni
- Pareti di serbatoi e accumulatori di calore
- Componenti di impianti industriali

Il prodotto è consigliato per l'isolamento termoacustico e la protezione antincendio, laddove:

- Sia richiesta una temperatura di servizio elevata
- Sia necessario un isolamento flessibile
- Sia necessario garantire inerzia chimica (filo in acciaio inox per il potenziale contatto con altri materiali)
- Siano necessari una barriera al vapore acqueo e una riduzione del flusso d'aria longitudinale (grazie al rivestimento con foglio di alluminio)

VANTAGGI

- ✓ Chimicamente inerte
- ✓ Foglio di alluminio che funge da barriera al vapore acqueo e riduce il flusso d'aria longitudinale
- ✓ Temperatura massima di servizio elevata
- ✓ Reggetta Strapex come ausilio per il trasporto (può essere trasportato con o senza imballaggio)
- ✓ Sormonto della rete metallica in acciaio zincato in corrispondenza dei giunti (> 50 mm Iso)
- ✓ Imballo esterno robusto con film protettivo perforato (facile da aprire)
- ✓ Flessibile e agevole da piegare
- ✓ La soluzione universale per superfici di diverse dimensioni e forme
- ✓ ECOSE[®] Technology
- ✓ Conforme ai CAM



ISO STANDARDS

I materiali isolanti Knauf Insulation sono prodotti in accordo a quattro dei principali Standard Internazionali: ISO 9001 (Sistemi di Gestione per la Qualità), ISO 14001 (Gestione Ambientale), ISO 50001 (Sistemi di Gestione dell'Energia) e ISO 45001 (Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro), con certificazioni rilasciate da Tüv Nord.

CERTIFICATI (Valido per tutti):



Valido solo per WM 640/660:



Valido solo per WM 640

ASTM
C592-TYPE II

Valido solo per WM 660 /680

ASTM
C592-TYPE III

challenge.
create.
care.

POWER-TEK WM 640/660/680 GSA



Dicembre 2023

CARATTERISTICHE TECNICHE

Proprietà	Simbolo	Dati / Valori												Unità	Norma	
		Densità (kg/m ³)	MST	50	100	200	300	400	500	600	640	660	680			
Conducibilità termica correlata alla temperatura	λ	WM 640	ca. 80	640	0,040	0,046	0,064	0,088	0,122	0,163	0,212	0,239	-	-	°C	EN 12667
		WM 660	ca. 100	660	0,040	0,046	0,062	0,083	0,110	0,145	0,179	-	0,210	W/(mK)		
		WM 680	ca. 120	680	0,040	0,047	0,062	0,082	0,107	0,140	0,173	-	0,200			
Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS)	-	≤ 10												ppm	EN ISO 12624	
Idrorepellenza	W _p	≤ 1,0												kg/m ²	EN ISO 29767	
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	1												-	EN 14303	
Senza olio silconico	-	Prodotto senza olio silconico												-	-	
Punto di fusione delle fibre	θ	≥ 1000												°C	DIN 4102-17	
Calore specifico	c _p	1030												J/(kgK)	EN ISO 10456	
Resistenza al flusso d'aria longitudinale	-	≥ 40 per WM 640 ≥ 50 per WM 660 ≥ 65 per WM 680												-	-	
Codice di designazione	-	WM 640 - MW-EN14303-T2-ST(+)-640-WS1-CL10 WM 660 - MW-EN14303-T2-ST(+)-660-WS1-CL10 WM 680 - MW-EN14303-T2-ST(+)-680-WS1-CL10												-	EN 14303	

Le proprietà dichiarate dei materiali, ottenute nel processo produttivo, sono garantite dal controllo di produzione in fabbrica, in conformità alle norme europee vigenti al momento della produzione. L'osservanza delle regole di stoccaggio e movimentazione consente al prodotto di mantenere inalterate le proprie prestazioni, entro le tolleranze dichiarate.

MANIPOLAZIONE

Prodotti Knauf Insulation sono semplici da maneggiare e da installare. Utilizziamo packaging in grado di proteggere adeguatamente il materiale nella fase di trasporto e, in secondo momento, di assicurare un riciclaggio sostenibile. I nostri imballi non sono stati previsti per uno stoccaggio a lungo termine o per l'esposizione prolungata ad agenti atmosferici. Su ogni imballo sono riportate maggiori informazioni.

STOCCAGGIO

Per una protezione prolungata in loco si raccomanda di stoccare il prodotto in luogo chiuso ed asciutto oppure sotto una tettoia ad una certa altezza da terra. Se non è disponibile un luogo coperto, è possibile stoccare i prodotti in luogo esterno (all'aria aperta), a condizione che non siano direttamente in contatto con il suolo (in pallet) e coperti con un foglio di plastica, per un massimo di 6 mesi dalla data di consegna. Lo stoccaggio in esterno è da sconsigliarsi durante periodi particolarmente umidi e con elevata fluttuazione delle temperature.

DIMENSIONI STANDARD*

Spessore	30 - 120 mm
Lunghezza	2000 - 6000 mm
Larghezza	500 / 1000 mm

*Altre dimensioni su richiesta!



I prodotti in lana minerale Knauf Insulation con ECOSE® Technology utilizzano un legante di origine naturale e privo di formaldeide, costituito da componenti rinnovabili, in sostituzione di sostanze chimiche di origine fossile. Tale tecnologia è stata sviluppata per i prodotti in lana minerale Knauf Insulation, allo scopo di raggiungere alti livelli di sostenibilità ambientale, senza però inficiare le prestazioni termiche, acustiche o di protezione dal fuoco. I prodotti isolanti con ECOSE® Technology non contengono coloranti o tinte artificiali: la colorazione è del tutto naturale.

Knauf Insulation d.o.o.

Varaždinska 140, 42220 Novi Marof, Croazia | E-mail: ts@knaufinsulation.com

Tutti i diritti riservati, compresi quelli di riproduzione fotomeccanica e di immagazzinamento dei dati in formato elettronico. Non è consentito l'uso commerciale dei processi e dei procedimenti di lavoro presentati in questo documento. È stata posta estrema attenzione nell'editare le informazioni, nel comporre i testi e le illustrazioni contenute in questo documento, tuttavia potrebbero risultare degli errori. L'editore e i redattori declinano qualsiasi responsabilità legale o di altro tipo per eventuali informazioni errate e le relative conseguenze. Saremo riconoscenti per i suggerimenti e i dettagli che ci vorrete segnalare.