www.knaufinsulation.jp

EARTHWOOL® ロールタイプ

2024年03月

用途

建築、設備等の断熱･吸音材

概要

Earthwool® ロールタイプは、豊富な密度と厚さを用意しており、建築・設備等の断熱材･吸音材として幅広い用途にお使いいただけるロールタイプのグラスウール製品です。

当社のグラスウールは、原材料の80%にリサイクルガラスを使用し、ホルムアルデヒドを含まないサステナブルで再生可能な材料をベースに、ECOSE® Technologyを駆使し製造しております。

製品仕様

商品番号	密度 (kg/m³)	寸法 (mm) 厚さ	幅	長さ	熱伝導率 [W/(m・K)]	入数 (枚)	(m²)	JIS 規格	JISによる製品記号 *3	不燃材料 *4
795275	16	50	910	25,000	0.038*1	1	約 22.8	JIS A 9521	GWHG16-38	NM-4361(2)
795276	16	105	910	12,000	0.038*1	1	約 10.9	JIS A 9521	GWHG16-38	NM-4361(2)
801761	24	25	1000	18,000	0.049*2	1	約 18.0	JIS A 9504	-	NM-5079
835573	24	50	303	11,000	0.049 (JIS A 9504) 0.036 (JIS A 9521)	3	約 10.0	JIS A 9504 JIS A 9521 JIS A 6301	GWHG24-36	NM-5079
827850	24	50	910	11,000		1				NM-5079
795283	24	100	910	9,000	0.049 (JIS A 9504) 0.036 (JIS A 9521)	1	約 8.2	JIS A 9504 JIS A 9521 JIS A 6301	GWHG24-36	NM-5079
採番中	24	100	910	5,000	0.049 (JIS A 9504) 0.036 (JIS A 9521)	1	約 4.6	JIS A 9504 JIS A 9521 JIS A 6301	GWHG24-36	NM-5079
795279	32	25	910	25,000	0.046*2	1	約 22.8	JIS A 9504	-	NM-5079
795284	32	50	303	13,500	0.046 (JIS A 9504) 0.033 (JIS A 9521)	3	約 12.3	JIS A 9504 JIS A 9521	GWHG32-33	NM-5079
795285	32	50	910	13,500	0.046 (JIS A 9504) 0.033 (JIS A 9521)	1	約 12.3	JIS A 9504 JIS A 9521	GWHG32-33	NM-5079

JIS A 9504 人造鉱物繊維保温材（F☆☆☆☆）・JIS A 9521 建築用断熱材（F☆☆☆☆）・JIS A 6301 吸音材料
1** 熱伝導率はJIS A 9521 の規定値（測定条件:23℃）です。 ***2** 熱伝導率はJIS A 9504 の規定値（測定条件:70℃）です。3** JIS A 9521による表示 ***4** 国土交通大臣認定不燃材料

特長

- ✔ 独自の成型技術Twintech®
  より滑らかな表面かつ剛性の高い仕上がり実現
- ✔ DriTherm® テクノロジー
  シリコーン処理により、長期にわたる撥水性を強化
- ✔ 優れた断熱性能
- ✔ 高い吸音性能
- ✔ 不燃性
- ✔ ノンホルムアルデヒド
- ✔ 圧縮梱包
- ✔ ソフトな手触り

認証規格

クナウフ・インシュレーション合同会社
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町3-14 茅場町K-1ビル6階A号室
Tel: 03-6231-6808 Email: info.jp@knaufinsulation.com