

Knauf Insulation ploča za pregradne zidove AKUSTIK BOARD

Ožujak 2018



PRIMJENA



Ključ obilježavanja prema HRN EN 13162 MW-T2-AFr5

OPIS PROIZVODA

Izolacijska ploča proizvedena od mineralnih staklenih vlakana namijenjena za upotrebu u unutarnjim prostorima zgrada. Isporučuje se u dimenzijama 625 x 1250 mm.

SVOJSTVA

Negorivost

Razred reakcije na požar A1

Toplinsko izolacijska svojstva

Toplinska provodljivost $\lambda=0,037$ W/mK

Zvučno izolacijska svojstva

gusta, vlaknasta struktura materijala

PREDNOSTI

- ✓ odlična izolacijska svojstva
- ✓ visoka otpornost prema vatri
- ✓ dimenzionalna stabilnost
- ✓ jednostavna i laka ugradnja
- ✓ ECOSE® Technology; 100% prirodno ugodnija pri rukovanju (ne nadražuje), manje se praši, bez mirisa, lakše se reže



DIMENZIJE I PAKIRANJE

debljina (mm)	dužina (mm)	širina (mm)	m ² /paket
40	1250	625	15,63
50	1250	625	12,50
60	1250	625	9,38
80	1250	625	7,81
100	1250	625	6,25

CERTIFIKATI



AKUSTIK BOARD

Ožujak 2018

TEHNIČKA SVOJSTVA

Svojstva	Simbol	Opis/podaci	Jedinica mjere	Norma
Toplinska provodljivost	λ_D	0,037	W/mK	HRN EN 12667
Razred reakcije na požar	-	A1	-	HRN EN 13501-1
Faktor otpora difuziji vodene pare	μ	1	-	HRN EN 12086
Klasa tolerancije debljine	-	T2	-	HRN EN 823
Ključ obilježavanja (deziignacijski kod)	MW-T2-AFr5			HRN EN 13162
Izjava o svojstvima	-	G4222JPCPR	-	Uredba EU br. 305/2011.

Obrazloženje ključa za obilježavanje proizvoda

MW - mineralna vuna; EN - europska norma; T - tolerancija za debljinu; AF - oznaka kvalitete proizvoda glede uzdužnog otpora strujanju zraka.

DODATNE INFORMACIJE

Primjena

Izolacijski proizvod Akustik Board od mineralnih staklenih vlakana prvenstveno je namijenjen za ugradnju u unutarnjim prostorima građevnih objekata. Isti se lako ugrađuje između pojedinih profila sukladno standardima suhe gradnje za različite sustave, bilo to za gips kartonske ili ostale slične ploče i panele, stoga se izrađuju u primjerenoj širini od 625 mm. Ukoliko će se proizvod koristiti za pregradne zidove koji dijele dva različito grijana prostora ili grijani i negrijani, potrebno je od strane više temperature prije izolacijske ploče postaviti parnu branu HOMESEAL LDS. Također u slučaju izvođenja unutarnje obloge vanjskih nosivih zidova u cilju toplinskog i zvučnog izoliranja te dekoriranja gips-pločama, drvenim ili sličnim panelima, gledano iz unutarnje strane, presjek će biti panel-parna brana-toplinska izolacija-vanjski zid.

Pakiranje

Proizvod se isporučuje u rolama obloženim zaštitnom PE-folijom s ECOSE® Technology oznakom, tako da rola ne premašuje težinu od 25 kg. Pakiranja su posebno obilježena znakom proizvođača, dok je na etiketi još oznaka tipa proizvoda i preporuka o mjestu primjene.

Rok trajanja proizvoda

Uz pravilno rukovanje, ugradnju prema pravilima struke i smjernicama proizvođača, neizlaganju proizvoda direktnom utjecaju vanjskih atmosferilija, visokoj temperaturi (iznad 200 °C za proizvode od mineralne vune) i ostalim utjecajima koji bi neposredno mogli izazvati promjenu mehaničkih i fizikalnih svojstva materijala tijekom eksploatacije, rok trajanja proizvoda je neograničen, odnosno najmanje 50 godina koliko iznosi uporabni vijek zgrade u odnosu na temeljni bitni zahtjev za građevinu "gospodarenje energijom i očuvanje topline" (Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, N.N. 128/15).



Proizvodi od mineralne vune Knauf Insulation proizvedeni po ECOSE® Technology ne sadrže fenolformaldehidno vezivo već vezivo koje se bazira na brzo obnovljivim materijalima umjesto na kemikalijama na osnovu nafte. Tehnologija je razvijena radi proizvodnje staklene i kamene mineralne vune, povećavajući povoljan učinak na okoliš bez negativnog utjecaja na toplinska, zvučna i protupožarna svojstva proizvoda. Proizvodi izrađeni po ECOSE® Technology ne sadrže pigmente ili umjetne boje, a rezultat toga je prirodna smeđa boja svih proizvoda.



Knauf Insulation d.o.o.

42220 Novi Marof
Varaždinska 140
Hrvatska

Tehnička podrška korisnicima:
Tel.: +38542 401 383, +385 42 401 305

Izjava o svojstvima (DoP šifra): G4222JPCPR
DoP link: www.dopki.com

Sva prava pridržana, uključujući i fotomehaničku reprodukciju i skladištenje na elektronskim medijima. Komercijalna uporaba procesa i radnih aktivnosti prikazanih u ovom materijalu nije dopuštena. Puno pozornosti je uloženo u sastavljanje ovog dokumenta pri sakupljanju podataka, tekstova i ilustracija. Mala margina pogreške ipak postoji. Izdavač i urednici ne mogu preuzeti zakonsku niti bilo kakvu drugu odgovornost za netočne informacije i moguće posljedice istih. Izdavač i urednici su unaprijed zahvalni za prijedloge, sugestije i ukazane pogreške u cilju daljnjeg unapređenja.

challenge.
create.
care.