

Homeseal Vindskydd Premium



Produktbeskrivning

Flexibel fuktsäker vindduk för utvändigt bruk. Trelagers polypropylenspunnen fiber med microfilm. I enlighet med EN 13859-1 Trelagers polypropylenspunnen diffusionsöppen fiber, 105g/m².

- 1 Homeseal LDS 0.04
- 2 **Homeseal Vindskydd Premium**
- 3 Knauf Insulation isolering
- 4 Homeseal LDS FlexPlus
- 5 Homeseal LDS Soliplan-1
- 6 Homeseal LDS Solifit-1

Produktegenskaper

CE märkt enligt produktstandard	EN 13859-1
Certifiering	EU:s konformitetsförklaring, klassificeringsrapport för brandbeteende, testcertifikat för genomtränglighet av vattenånga och vattentätthet
Material	Underlagsduk av diffusionsöppet trelagers polypropylenspunnen fiber med polypropylenmembran
Vikt per enhetsområde (EN 1849-2)	ung. 150 g/m ²
Brandklass (EN 13501)	E
Temperaturmotstånd	- 40° C till + 80° C
Vattengenomgångsmotstånd (EN 1928)	före och efter artificiellt åldrande: W1
Ånggenomsläpplighet Sd-värde	0,02
Lufttätthet m ³ /m ² h50Pa	0,02
Maximal längsgående dragkraft (EN 12311-1)	230 N
Maximal tvärgående dragkraft (EN 12311-1)	140 N
Maximal längsgående draghållfasthet (EN 12311-1)	före och efter artificiellt åldrande 40 / 70
Maximal tvärgående draghållfasthet (EN 12311-1)	före och efter artificiellt åldrande 30 / 55
Längsgående rivhållfasthet (EN 12310-1)	130 N
Tvärgående rivhållfasthet (EN 12310-1)	140 N
Spikrivningsstyrka (EN 12310-1)	Längsgående: 85 N, tvärgående: 95 N
Åldersbeständighet	Korrekt utförda vidhäftningar med certifierade systemkomponenter är åldersbeständiga i minst 50 år
Bredd	2,8 m
Längd	50 m
m ² /rulle	140

Homeseal Vindskydd Premium

Användningsområden

Vindskydd Premium en stark och fuksäkert vindskydd för ytterväggkonstruktioner.

Materialkombinationernas åldersbeständighet

Korrekt utförda vidhäftningar med certifierade systemkomponenter är åldersbeständiga i minst 50 år (Kassel University Test Report) och uppfyller därför kraven för byggnation i trä i ETAG 007 och timmerhus i ETAG 013 (European Technical Approval Guidelines).

Användning

Installation av Vindskydd Premium skall ske enligt gällande normer och enligt monteringsanvisningar. Vindskydd Premium skall monteras med den tryckta sidan är vänd utåt, mot installatören och den otryckta sidan inåt mot träkonstruktionen.

Knauf Insulation AB

Gårdatorget 1
412 50 Göteborg
Sverige

Tel: 020 313 535

Email: info.se@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.se

Alla rättigheter reserverade, inklusive rättigheter för fotomekanisk kopiering och lagring i elektroniska medier. Stor noggrannhet tillämpades när informationen, texterna och illustrationerna i detta dokument sammanställdes och bearbetades. Emellertid kan fel inte uteslutas. Utgivaren och redaktörerna kan inte överta något juridiskt ansvar eller skyldighet av något slag för felaktig information och dess konsekvenser. Utgivaren och redaktörerna är tacksamma för att erhålla förslag till förbättring och detaljer om potentiella fel.

Appliceringsriktlinjer



Placera den ensidiga tejen för att tätä överlappningen



Skapa lufttäta anslutningar mellan Homeseal-membranen och konstruktionselementen med Homeseal LDS Solimur-tättningsmedel



Applicera Homeseal LDS packning för att tätä rörinrängningar