LDS VF TAPE

April 2021

LUFTDICHT-DÄMMSYSTEM LDS

ANWENDUNG

HAFTKLEBEBAND FÜR FASSADENBAHNEN

Produktbeschreibung

Einseitiges Klebe- und Dichtband in schwarz mit Acrylbeschichtung. Für eine dauerhafte und luftdichte Verklebung der LDS 0.02 UV Fassadenbahn. Die Oberfläche des LDS VF Tape verfügt über eine UV-Beständigkeit von neun Monaten. Bei Verwendung in offenen hinterlüfteten Fassaden gelten die gleichen Anforderungen wie für die LDS 0.02 UV Fassadenbahn.

Untergrundbeschaffenheit

Der Klebe-Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber, sand-, staub-, fett-, und silikonfrei sein. Nicht zertifizierte Untergründe müssen auf ihre Klebetauglichkeit vor Beginn der Arbeiten überprüft werden, ggf. sind Klebetests durchzuführen. Bei vereisten und überfrorenen Untergründen ist eine Verklebung nicht möglich.
Verklebungen im Aussenbereich dürfen sich nicht im stehenden Wasser befinden.

Gewährleistung

Knauf Insulation erteilt eine Produktgewährleistung auf die im Datenblatt zugesicherten Eigenschaften für den Zeitraum von fünf Jahren. Für nachfolgend genannte Umstände muss die Gewährleistung ausgeschlossen werden: Bei vom Datenblatt abweichender Verwendung; Einsatz im Schwimmbad- und Saunabau, direkte Exposition in Feuchträumen; bei mechanischer Beanspruchung der Verklebung (u. a. Auftreten von Zug- und Scherkräften); bei unzureichendem Gefügezusammenhalt der verwendeten Bahnen und anderer Klebeuntergründe (Kohäsionsversagen); bei klebstoffabweisenden (u. a. chemischen) Reaktionen zwischen Produkt und Klebeuntergrund.

challenge.
create.
care.

LDS VF TAPE

April 2021

GEEIGNETE KLEBE-UNTERGRÜNDE

- LDS-Systemdampfbremsbahnen
- Polyamid- und Aluminiumfolien sowie Polyethylenfolien gemäss EN 13984
- Polypropylen-Spinnvliesbahnen gemäss EN 13984 und EN 13859

Die gültigen Verarbeitungsrichtlinien sind dabei zu beachten.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	
Klebstoffträger	Polyesterfaser
Klebstoff	Acryldispersion, lösungsmittelfrei
Klebstoffauftrag	225 g/m²
Abdeckmaterial	Silikon-Abdeckpapier
Temperaturbeständigkeit	−40° C bis + 100° C
Verarbeitungstemperatur	ab −10° C Empfehlung: ab 5° C
Träger UV-Stabilisiert	Bei offener Einbausituation bis 9 Monate
Dicke (ohne Abdeckung)	ca. 0,28 mm
Breite	60 mm
m/Rolle	25

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel.

Knauf Insulation GmbH

Industriestrasse 30
CH-4622 Egerkingen
T: +41 62 889 19 90
F: +41 62 889 19 99
www.knaufinsulation.ch

Die Angaben im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen unserem Wissensstand und unserer Erfahrung zum heutigen Zeitpunkt. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Bitte achten Sie darauf, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Beschreibung der Produktanwendung kann besondere Bedingungen und Verhältnisse bei Einzelfällen nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung im konkreten Anwendungsfall.

Version 2021-04 / JWRs

challenge.
create.
care.