

NatuRoll

Gusht 2017.



APLIKIMI



PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Pambuk mineral qelqor me ECOSE® Technology, i cili dorëzohet në rolne.

Aplikimi i rekomanduar: tavanet, tavanet e lëshuara, muret e brendshme, muret e jashtme (si mbushje), kulmet e pjerrëta.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

Koeficienti i përçueshmërisë termike λ_0	0.042 W/mK
Klasa e reagimit ndaj zjarrit	A1 - material i padjegshëm
Klasa për shmangje të lejuar nga trashësia	T1
Absorbim afatshkurtër W_p	≤ 1 kg/m ²
Absorbim afatgjatë W_{lp}	≤ 3 kg/m ²
Faktori i rezistencës ndaj difuzionit të avullit të ujit μ	~1

PËRPARËSITË

- ✓ karakteristikat e shkëlqyera termoizoluese
- ✓ rezistenca e lartë ndaj zjarrit
- ✓ stabiliteti dimensional, e mbush hapësirën e dhënë në mënyrë ideale
- ✓ manipulimi i thjeshtë dhe i lehtë
- ✓ pa formaldehid të shtuar
- ✓ e përshtatshme për manipulim
- ✓ pa aromë
- ✓ prehet lehtë

DIMENSIONET E PAKETIMIT

Trashësia (mm)	Gjerësia (mm)	Gjatësia (mm)	Numri i rrotullon / paketë	m ² / paketë	Numri i paketë / paleta	m ² / paleta
40	1200	7600	2	18.24	64	583.68
50	1200	7300	2	17.52	64	560.64
60	1200	6200	2	14.88	64	476.16
80	1200	9400	1	11.28	32	360.96
100	1200	7400	1	8.88	32	284.16
120	1200	6200	1	7.44	32	238.08
140	1200	5400	1	6.48	32	207.36
150	1200	5000	1	6.00	32	192.00
160	1200	4700	1	5.64	32	180.48
180	1200	4200	1	5.04	32	161.28
200	1200	3800	1	4.56	32	145.92
220	1200	3500	1	4.20	32	134.40

CERTIFIKATAT



NatuRoll

Gusht 2017.

MË SHUMË INFORMACION

Aplikimi

NatuRoll me ECOSE® Technology është i dedikuar për përdorim shumëdestinues, në ato vende ku pambuku nuk do të jetë nën ngarkesën mekanike-tavanet që nuk shfrytëzohen, tavanet e lëshuara, mbushjet e konstruksioneve të brendshme. Mund të përdoret edhe në kulmet e pjerrëta.

Paketimi dhe magazinimi

Produkti dorëzohet në rolle të paketuara në foli PE. Në paketimin mbrojtës gjenden logotipi i prodhuesit dhe etiketa në të cilën janë shënuar specifikimi i produktit dhe fusha e rekomanduar e aplikimit.

Cilësia

Knauf insulation posedon Certifikatën e Cilësisë për Sistemin e Integruar të Menaxhimit në përputhje me EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 dhe OHSAS 18001:2007. I tërë procesi prodhues është nën kontrollin e rreptë të departamentit të cilësisë së kompanisë Knauf Insulation i cili kujdeset për atë që të gjitha kufizimet në lidhje me emetimet të respektohen edhe më tepër.



ECOSE® Technology është një teknologji e lidhësit pa formaldehid të shtuar, e bazuar kryesisht në materiet nga natyra që ripërtërihen shpejtë në vend të kemikaleve në bazë të naftës. Për prodhimin e pambukut mineral me ECOSE® Technology nevojitet më pak energji se sa për prodhimin me lidhësin tradicional.

Knauf Insulation d.o.o. Beograd

office.belgrade@knaufinsulation.com

Kosova:
Tel/Mobile: +377 44 506 839
Email: berisha.sylejman@knaufinsulation.com

Albania:
Tel/Mobile: +355 69 600 88 31
Email: almir.dhimitri@knaufinsulation.com

Të gjitha të drejtat e rezervuara, duke përfshirë edhe riprodhimin fotomekanik dhe ruajtjen në mediet elektronike. Gjatë përpilimit të këtij dokumenti, shumë vëmendje i është kushtuar mbledhjes së informacioneve, teksteve dhe ilustrimeve. Megjithatë, mundësia e gabimit nuk është plotësisht e përjashtuar. Një margjinë e vogël e gabimit prapë ekziston. Botuesi dhe redaktorët nuk mund të marrin përsipër përgjegjësinë juridike ose çfarëdo përgjegjësi tjetër për informatat e pasakta dhe për pasojat e tyre të mundshme. Botuesi dhe redaktorët janë mirënjohës paraprakisht për propozimet, sugjerimet dhe tregimin e gabimeve eventuale.

KODI I ETIKETIMIT: MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1

challenge.
create.
care.