

Lamella FIX

Jul 2020.



PRIMENA



OPIS PROIZVODA

Malter za lepljenje termoizolacionih lamela od kamene mineralne vune.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

prema SRPS EN 998-1

Klasa reakcije na požar	A2,s1-d0	EN 13501-1:2010
Granulacija	0,3 mm	-
Klasa pritisne čvrstoće	CS IV	EN 1015-11
Čvrstoća prijanjanja	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	EN 1015-12
Faktor otpora difuziji vodene pare μ	≤ 25	EN 1015-19
Koefficijent toplotne provodljivosti $\lambda_{10,dry}$ P=50%	$\leq 0,82 \text{ W(m\cdot K)}$	EN 1745
P=90%	$\leq 0,89 \text{ W(m\cdot K)}$	
Kapilarna vodoupojnost kategorija	W2	EN 1015-18

* Tehnički podaci u ovoj tabeli su određeni prema važećim normama.
Usled uslova na gradilištu moguća su manja odstupanja.

PREDNOSTI

- ✓ Klasa pritisne čvrstoće CS IV prema SRPS EN 998-1
- ✓ Odlična adhezija i obradivost
- ✓ Paropropustan
- ✓ Za ručnu ili mašinsku primenu
- ✓ Granulacija 0,3 mm
- ✓ Sive boje

POTROŠNJA

Način upotrebe	Potrošnja (kg/m ²)	Izdašnost (m ² /džak)
Lepljenje	oko 6.0	oko 4.2

* Svi podaci o potrošnji su okvirni i mogu da odstupaju u zavisnosti od površine na koju se materijal nanosi. Tačnu potrošnju odrediti na gradilištu.

PAKOVANJE

Proizvod	Pakovanje	Komada na paleti	SAP	EAN kod
Lamella FIX	25 kg	54 džaka / paleta	701856	8606108939871

SERTIFIKATI



Lamella FIX

Jul 2020.

DODATNE INFORMACIJE

Opis proizvoda: Fabrički pripremljen, mineralni malter namenjen za lepljenje termoizolacionih lamela od kamene mineralne vune.

Sastav: Cement, hidratisani kreč, klasirani krečnjački kamen, kamenno brašno, specijalna vlakna, aditivi za obradivost, prionljivost i vodoodbojnost.

Način isporuke: Džak 25 kg.

Kvalitet: Proizvod podleže permanentnoj kontroli kvaliteta i nosi oznaku CE. Materijal upotrebiti u roku od 12 meseci od dana proizvodnje.

Oblast primene: Malter za lepljenje lamela od kamene mineralne vune.

Izvođenje:

Površina na koju se nanosi malter

Nenosive površine

Neravna površina sa šupljinama

Nova puna, normalno-upojna opeka,
novi normalno-upojni opekarski blok

Betonske površine

Priprema površine

Ukoniti sve nenosive slojeve materijala

Popuniti i poravnati šupljine odgovarajućim malterom za spoljašnju upotrebu

Nije neophodna priprema pre lepljenja

Prema potrebi vodom pod pritiskom otprašiti i očistiti površinu od svih nečistoća i sačekati da se potpuno osuši;
u zavisnosti od stanja betonske površine primeniti odgovarajući osnovni premaz - podlogu

Pripremni radovi

Površina na koju se malter nanosi mora biti suva, otprašena, odmaščena, nosiva, ravna i bez ostataka koji umanjuju prionljivost maltera. Pre nanošenja maltera površinu pripremiti u skladu sa gornjom tabelom „priprema površine“.

Temperatura za rad

Materijal ne treba nanositi pri temperaturama vazduha i podloge ispod +5 °C i višim od + 25 °C. Sveže naneseni malter zaštititi od promaje, prebrzog sušenja i mraza.

Posebne napomene

Malter mešati isključivo sa čistom vodom i bez dodavanja aditiva. Opremu i alat nakon korišćenja odmah očistiti vodom.

Sigurnosne napomene

Za sigurnosne napomene videti sigurnosni list.



Knauf Insulation d.o.o. Beograd

Batajnički drum 16b,
11080 Zemun - Beograd

office.belgrade@knaufinsulation.com Tel.: +381 (11) 3310 800

Sva prava zadržana, uključujući i fotomehaničku reprodukciju i skladištenje na elektronskim medijima. Puno pažnje je uloženo prilikom sastavljanja ovog dokumenta, pri sakupljanju informacija, tekstova i ilustracija. Međutim, mogućnost greške nije u potpunosti isključena. Mala margina greške ipak postoji. Izdavač i urednici ne mogu preuzeti pravnu niti bilo kakvu drugu odgovornost za netočne informacije i moguće posledice istih. Izdavač i urednici su unapred zahvalni na predlozima, sugestijama i ukazivanju na eventualne greške.