

SOLIFIT UNI

www.knaufinsulation.rs

Univerzalna lepljiva traka



Opis proizvoda

SOLIFIT UNI je univerzalna jednostrana lepljiva traka koja obezbeđuje veoma dobru vezu sa Homeseal LDS folijama kao i sa drugim materijalima kao što su drvo, metal, cigla i plastika.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Zaštitni sloj	PE film sa UV
Lepak	Poliakril
Boja	Bela
Vlagootpornost	Permanentna otpornost
Izduženje	150 %
Zatezna čvrstoća	≥50 N/25 mm
Temperaturna otpornost	-40°C / +80°C
Temperatura primene	+5°C / +40°C
Debljina	0.34 mm
Širina rolne	60 mm
Dužina rolne	25 m
Broj rolni u kutiji	10



challenge.
create.
care.

DODATNE INFORMACIJE

Primena

SOLIFIT UNI je jednostrana traka, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, na bazi poliakrilnih lepkova sa plastičnim osnovnim slojem i slojem koji se skida. SOLIFIT UNI je traka široke primene: za spajanje i zapтивање paropropusno-vodonepropusnih folija i parnih brana, kao i za popravljanje manjih оштећења на njima. SOLIFIT UNI traka je otporna na vlagu i na UV zrake tokom 4 meseca direktnе izložености.

Uputstvo za upotrebu

Prije ugradnje SOLIFIT UNI trake osigurajte da su sve površine koje se lepe ili zapтивају učvršćene, čiste, suve i glatke. Uklonite gornji sloj i pričvrstite traku. SOLIFIT UNI treba instalirati ravno i bez nabora. Minimalna radna temperatura je 5°C, a maksimalna 40°C.


Otpornost materijala na starenje

Pravilna ugradnja, uz korišćenje adekvatnih materijala, garantuje dugovečnost celokupnog sistema.

Pakovanje i skladištenje

U kartonsku kutiju staje 10 rolni. Trake treba čuvati na čistom i suvom mestu, dalje od direktnе sunčeve svetlosti.

Uputstva za ugradnju



Preklop između folija treba da bude min. 10cm



Spojeve dveju folija zapтiti 100% univerzalnom lepljivom trakom, SOLIFIT UNI



Pritisnuti dobro kako bi se obezbedilo maksimalno prijanjanje lepljive trake na foliju



Sve prodore kroz foliju zapтiti 100% univerzalnom lepljivom trakom, SOLIFIT UNI

Knauf Insulation d.o.o. Beograd

Batajnički drum 16b,
11080 Zemun - Beograd

office.belgrade@knaufinsulation.com Tel.: +381 (11) 3310 800 Fax.: +381 (11) 3310 801

Sva prava zadrжana, uključujući i fotomehaničku reprodukciju i skladištenje na elektronskim medijima. Puno pažnje je uloženo prilikom sastavljanja ovog dokumenta, pri sakupljanju informacija, tekstova i ilustracija. Međutim, mogućnost greške nije u potpunosti isključena. Mala margina greške ipak postoji. Izdavač i urednici ne mogu preuzeti pravnu niti bilo kakvu drugu odgovornost za netočne informacije i moguće posledice istih. Izdavač i urednici su unapred zahvalni na predlozima, sugestijama i ukazivanju na eventualne greške.